



Zákazkové číslo: 90 05 0008

Celkový počet strán : 2
Strana č. : 1

PROTOKOL O SKÚŠKE č. 219/2005

Názov a adresa zákazníka:

TSÚS, pobočka Nové Mesto nad Váhom
Trenčianska cesta č. 1875/12
915 05 Nové Mesto nad Váhom

Označenie skúšobného materiálu:

Plastová dlažba

Názov a adresa výrobcu:

EURORECYCLING, s. r. o.
Areál PD Adamovské Kochanovce
913 05 Melčice

Dátum prijatia skúšaného materiálu:

22. 07. 2005

Dátum vykonania skúšky:

26. – 28. 07. 2005

Názov skúšky, resp. skúšanej vlastnosti a číslo normy, resp. iný identifikačný údaj skúšobnej metódy, postupu:

- rozmerová stálosť STN EN 434 (91 7822)

Údaje o odbere vzoriek:

Vzorky doniesol zákazník osobne na pobočku TSÚS v Tatranskej Štrbe.

Klimatizácia vzoriek:

Laboratórna teplota $23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$

Použitý skúšobný prístroj, jeho metrologická nadväznosť:

- laboratórna sušiareň STERIMAT 354.3 Z 90 0002
- posuvné digitálne meradlo 0 – 150 mm M 90 0031

Odchýlky od normalizovaného skúšobného postupu a všetky okolnosti, ktoré mohli mať vplyv na výsledok skúšky:

žiadne

Použitá nenormalizovaná metóda:

žiadna

Údaje o neistote merania:

Sú uvedené v tabuľkách nameraných hodnôt vo forme rozšírenej neistoty merania. (Neistoty merania sú stanovené na základe interných postupov z roku 1996).

Zistené výsledky merania:

- z dodaných 3 vzoriek boli vyseknuté skúšobné vzorky veľkosti 140 mm x 140 mm
- po vyseknutí boli zmerané rozmery vzoriek
 - vzorky boli potom uložené do vytemperovanej sušiarne s teplotou $(80 \pm 2) ^\circ\text{C}$ na dobu 360 min
 - potom boli ochladené a uložené na 24 hod v laboratórnych podmienkach a znovu odmerané

Vzorka číslo	Rozmer pred temperovaním [mm]	Rozmer po temperovaní [mm]	Rozmerová stálosť [%]
1	137,84	137,71	-0,09
	137,72	137,69	-0,02
	137,42	137,42	0
	137,57	137,50	-0,05
2	137,15	137,02	-0,09
	137,20	137,03	-0,12
	136,87	136,87	0
	136,85	136,82	-0,02
3	138,29	138,25	-0,03
	137,99	137,94	-0,04
	138,08	137,95	-0,09
	138,29	138,18	-0,08
Aritmetický priemer			-0,05
Neistota merania			0,01

Zistené nedostatky:

žiadne

Prehlásenie:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov požadované.

Protokol o skúške môže byť reprodukovateľný jedine celý a to s písomným súhlasom skúšobného laboratória.



Dátum vystavenia protokolu : 29. 07. 2005

Skúšal : Jozef Kukliš

Kontroloval : Ing. Marián Strisko

Schválil vedúci laboratória : Ing. Pavel Kazár

(Handwritten signatures of Jozef Kukliš, Ing. Marián Strisko, and Ing. Pavel Kazár)