



TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.

Autorizovaná osoba SK04

Skúšobné laboratórium, pobočka Nové Mesto nad Váhom
Trenčianska cesta č. 1 875/12, 915 05 Nové Mesto nad Váhom

Celkový počet listov: 02
List číslo: 01

PROTOKOL O SKÚŠKE č. 30/224/2005

Názov a adresa zákazníka: EURORECYCLING, s. r. o.
Hospodársky dvor Adamovské Kochanovce
PD Chocholná Veľčice
913 05 Melčice

Opis predmetu skúšania: plastová dlažba a doplnkové výrobky

Technická špecifikácia: TO 0505D/03/128/O/O04

Dátum prijatia predmetu skúšky: 01. 07. 2005

Tabuľka 1 - Názov skúšanej vlastnosti, identifikácia skúšobného postupu, dátum vykonania skúšky:

Skúšaná vlastnosť	Referenčný predpis	Evidenčné číslo skúšobného postupu	Dátum vykonania skúšky	Skúšal
Stanovenie obrusnosti podľa Böhma	STN 72 1158:	P 30 0905	12. 08. 2005	Vlasta Smatanová

Údaje o odbere vzoriek:

miesto a spôsob odberu : skúšobné predmety boli odobraté, vyrobené a dovezené objednávateľom

identifikácia skúšobnej vzorky: 153/2005

Kondicionovanie skúšobných vzoriek: Po dodaní do skúšobného laboratória (SL) boli predmety skúšania ošetrované podľa požiadaviek STN.

Stav povrchu skúšobných telies pred skúškou: suchý

Tabuľka 2 - Použité meracie a skúšobné zariadenie:

Skúšaná vlastnosť	Názov meradla, zariadenie	Evidenčné číslo karty
Obrusnosť	Posuvné meradlo	M 30 0110
	Váhy presné	M 30 0403
	Elektrická teplovzdušná sušiareň	Z 30 0004
	Böhmov prístroj	Z 30 0007

Nadväznosť meradiel na etalóny je uvedená v evidenčných kartách meradiel.

Odchýlky od skúšobného postupu a všetky okolnosti, ktoré mohli mať vplyv na výsledok skúšky: žiadne.

Zistené výsledky skúšok:

Tabuľka 3- obrusnosť

Vzorka číslo	OBRUSNOSŤ										
	Plocha / cm /		Hrúbka / cm /		Strata hrúbky /cm/	Objem /cm ³ /	Hmotnosť /g/			Objem. hmot. /g.cm ⁻³ /	Obrusnosť strata objemu / cm ³ /
			pred obrus.	po obrus.			pred obrus.	po obrus.	rozdiel		
1	6,94	7,16	3,00	2,96	0,04	149,07	193,50	192,10	1,40	1,298	1,08
2	7,11	6,90	3,06	3,01	0,05	150,12	189,50	188,20	1,30	1,262	1,03
3	7,24	7,11	3,03	2,98	0,05	155,97	196,30	195,50	0,80	1,590	0,64
Priemer					0,05					1,383	0,91

Zistené nedostatky: žiadne

Podmienky použitia protokolu:

Výsledky skúšok sa týkajú len predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov požadované.

Protokol o skúške sa môže reprodukovat iba v celku. Na reprodukciu časti protokolu je potrebný písomný súhlas vydávajúceho skúšobného laboratória.

Dátum vystavenia protokolu: 17. 08. 2005

Protokol o skúške vypracoval:

Milena Gabovičová

.....
Milena Gabovičová

Vedúca skúšobného laboratória:

Iveta Hubertová

.....
Iveta Hubertová

